



Герметизированные аккумуляторы

HRC5.5-12 (HRC5.5-12FR)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Источники бесперебойного питания
- Аварийное освещение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость	5,0 Ач (С ₂₀ до 1,75 В/эл)
Вес	1620 г
Тип вывода	T1, опционально T2
Внутреннее сопротивление	≤ 27 мΩ (полностью заряженного аккумулятора)
Макс. ток разряда	75 А до 5 сек.
Макс. ток заряда	1,5 А
Диапазон рабочих температур	Заряд: 0°C~40°C Разряд: -20°C~50°C Хранение: -20°C~40°C
Материал корпуса	ABS (согласно UL94-HB, опционально UL94-VO)
Срок службы	5 лет


ISO 9001	
ISO 14001	
UL	
CE	
<ul style="list-style-type: none"> ● IEC60896 ● JIS C 8704 ● GB/T 19638 	

Размеры (мм)


Внешние размеры

Типы выводов


- Длина: 90±1,5
- Ширина: 70±1,5
- Высота корпуса: 102±1,5
- Общая высота: 106±2,0



Вывод T1



Вывод T2



Характеристики разряда постоянной мощностью при 25 °С, Вт/блок

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда								
	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	40 мин	50 мин	1 ч	2 ч
1.80В	225,5	154,0	111,5	95,2	72,4	55,0	46,0	40,5	22,3
1.75В	269,5	171,9	121,3	100,8	75,4	57,1	47,4	41,4	22,7
1.60В	288,8	180,8	126,8	104,5	77,0	58,4	48,4	42,1	23,1
1.50В	297,0	184,3	129,9	106,2	78,0	59,2	49,0	42,5	23,2
1.40В	302,5	186,8	131,0	107,1	78,5	59,5	49,4	42,8	23,3
1.30В	305,3	188,4	132,0	107,8	79,0	59,8	49,6	42,9	23,3

Характеристики разряда постоянным током при 25 °С, А

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда								
	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	40 мин	50 мин	1 ч	2 ч
1.80В	20,13	13,51	9,65	8,16	6,14	4,63	3,85	3,38	1,86
1.75В	24,50	15,08	10,49	8,64	6,39	4,80	3,97	3,45	1,89
1.60В	26,25	15,86	10,97	8,96	6,53	4,91	4,05	3,51	1,93
1.50В	27,00	16,17	11,21	9,11	6,61	4,98	4,10	3,54	1,93
1.40В	27,50	16,39	11,33	9,19	6,65	5,00	4,13	3,57	1,94
1.30В	27,75	16,53	11,42	9,25	6,69	5,03	4,15	3,58	1,94

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

ООО "ПАУЭРКОНЦЕПТ" Москва тел.: +7 495 786 9748

e-mail: info@powerconcept.ru www.powerconcept.ru

Санкт-Петербург тел.: +7 812 3209877
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 6867

Екатеринбург тел.: +7 343 371 4418
Новосибирск тел.: +7 383 335 7671
Владивосток тел.: +7 423 253 3119

Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82