



Герметизированные аккумуляторы

SHR7-12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Лабораторное оборудование
- Источники бесперебойного питания
- Игрушки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	12В
Номинальная емкость	5,8 Ач (С ₁₀ до 1,75 В/эл)
Вес	1840 г
Тип вывода	T2, опционально T1
Внутреннее сопротивление	≤ 20мΩ (полностью заряженного аккумулятора)
Макс. ток разряда	90 А до 5 сек.
Макс. ток заряда	1,80 А
Диапазон рабочих температур	Заряд: 0°C~40°C Разряд: -20°C~50°C Хранение: -20°C~40°C
Материал корпуса	ABS (согласно UL94-HB, опционально UL94-VO)
Срок службы	5 лет

WSF ISO9001 **WSF** ISO14001 **WSF** OHSMS



M19884



C4M20310-2474-E-16


- IEC61056
- GB/T 19639

- JIS C 8702

Размеры (мм)


- Длина: 90±1,5
- Ширина: 70±1,5
- Высота корпуса: 102±1,5
- Общая высота: 106±2,0

Внешние размеры




Типы выводов

Вывод T1



Вывод T2



Характеристики разряда постоянной мощностью при 25 °С, Вт/блок

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда										
	2 мин	3 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	40 мин	50 мин	1 ч	2 ч
1.80В	484	408	307	196	153	119	88,4	68,7	58,3	51,4	27,5
1.75В	519	438	330	208	157	122	90,4	70,6	59,9	52,1	27,9
1.70В	545	459	343	212	159	124	91,3	71,4	60,4	52,4	28,1
1.67В	557	473	355	217	161	125	92,1	72,2	60,9	52,6	28,3
1.60В	568	486	368	221	162	126	92,9	73,0	61,3	52,8	28,5
1.50В	579	496	372	224	163	127	93,7	73,8	62,0	53,0	28,7

Характеристики разряда постоянным током при 25 °С, Ач

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда										
	2 мин	3 мин	5 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	40 мин	50 мин	1 ч	2 ч
1.80В	44,5	37,4	27,6	17,1	13,2	10,17	7,50	5,83	4,91	4,31	2,29
1.75В	47,9	40,4	29,8	18,2	13,5	10,46	7,71	6,00	5,05	4,39	2,33
1.70В	50,5	42,4	31,0	18,7	13,7	10,62	7,78	6,07	5,09	4,41	2,34
1.67В	51,6	43,7	32,2	19,2	13,9	10,74	7,86	6,15	5,14	4,43	2,36
1.60В	52,7	44,9	33,4	19,5	14,1	10,85	7,93	6,22	5,18	4,45	2,38
1.50В	53,8	45,9	33,9	19,8	14,3	10,94	8,03	6,30	5,25	4,48	2,40

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов.

ООО "ПАУЭРКОНЦЕПТ" Москва тел.: +7 495 786 9748

e-mail: info@powerconcept.ru www.powerconcept.ru

Санкт-Петербург тел.: +7 812 3209877
Ростов-на-Дону тел.: +7 863 236 6867

Екатеринбург тел.: +7 343 371 4418
Новосибирск тел.: +7 383 335 7671
Владивосток тел.: +7 423 253 3119

Самара тел.: +7 846 302 87 65
Нижний Новгород тел.: +7 831 202 03 82